

Kunert 2,95 DM	Opal 2,95 DM	Uhli 2,95 DM	Arwa Krepp 3,90 DM	Ergee 3,90 DM	Hudson 3,90 DM	Kunert 3,90 DM	Opal 3,90 DM	Uhli 3,90 DM
gut	gut	gut	gut	gut	gut	gut	gut	gut
sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut bis gut	sehr gut	sehr gut bis gut	sehr gut bis gut	gut	sehr gut bis gut
mäßig bis gering	mäßig	mäßig bis gering	mäßig	mäßig	gut bis noch befriedigend	mäßig bis gering	gut bis noch befriedigend	noch befriedigend bis mäßig
noch befriedigend	noch befriedigend	mäßig bis gering	gut bis noch befriedigend	mäßig	noch befriedigend bis mäßig	gut bis noch befriedigend	gut bis noch befriedigend	noch befriedigend
sehr gut	gut	noch befriedigend	gut bis noch befriedigend	sehr gut bis gut	noch befriedigend bis mäßig	noch befriedigend	gut	gut
Eingearbei- tete Ferse ohne Sohlen- verstärkung	Eingearbei- tete Ferse mit Sohlen- verstärkung	Eingearbei- tete Ferse ohne Sohlen- verstärkung	Eingearbei- tete Ferse ohne Sohlen- verstärkung	Eingearbei- tete Ferse ohne Sohlen- verstärkung	Eingearbei- tete Ferse mit Sohlen- verstärkung	Eingearbei- tete Ferse mit Sohlen- verstärkung	Eingearbei- tete Ferse mit Sohlen- verstärkung	Eingearbei- tete Ferse mit Sohlen- verstärkung

● **WASCHECHTHEIT:** Die Strümpfe sind mit Seife gewaschen worden. Das Wasser hatte eine Temperatur von 40 Grad Celsius. Diese Prüfung war besonders scharf, denn Frauen benutzen beim Waschen ihrer Strümpfe fast nur Feinwaschmittel und lauwarmes Wasser. Die Beurteilung gibt die eingetretene Farbänderung nach der Wäsche an. Das Abfärben wurde nicht gewertet, da Strümpfe extra gewaschen werden.

● **REIBECHTHEIT:** Durch das Abreiben von überschüssigem Farbstoff können Rocksäume und Unterwäsche verfärbt werden. Der „Reib-

echtheitsprüfer“ — eine Spezialmaschine — kontrolliert, wieviel Farbe geben Strümpfe an einen weißen Baumwollstoff ab. Die Untersuchung wurde nur trocken gewertet. Der gleiche Versuch mit naßem Baumwollstoff verlief weniger befriedigend. Diese Werte wurden aber nicht in die Tabelle aufgenommen.

● **SCHWEISSECHTHEIT:** Ein Stück Strumpf wurde zwischen Polyamidgewebe — aus Polyamid sind alle feinen Strümpfe dieser Art hergestellt — und Baumwolle eingenäht. Die Bewertung zeigt die Aufhellung des Farbtones oder eingetre-

tene Verfärbungen. Ergebnis: „Verschwitzte Strümpfe werden fleckig.“

● **WASSERECHTHEIT:** In klarem, kaltem Wasser ohne Zusatz wurden die Strümpfe für diese Prüfung gesteckt. In der Praxis entspricht dies dem Einlegen in kaltes Wasser ohne Waschmittel. Auch hier gab es Veränderungen des Farbtones.

● **PASSFORM UND BESCHAFFENHEIT:** Der Sitz der Strümpfe am Bein war gut. Für die „Füße“ gilt diese Regel: Eingearbeitete Fersen sind besser als eingeformte. Ein Strumpf mit Sohlenverstärkung ist besser als ohne Sohlenverstärkung.